

CEKOL GS-100

gips szpachlowy

ZASTOSOWANIE:

CEKOL GS-100 służy do uzupełniania ubytków, pęknięć w podłożach mineralnych, szpachlowania i wyrównywania ścian i sufitów. Stanowi doskonały podkład pod farby i tapety. Może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI:

CEKOL GS-100 jest suchą mieszanką gipsu syntetycznego, najwyższej jakości wypełniaczy i dodatków modyfikujących, opóźniających wiązanie, uplastyczniających oraz zapewniających doskonałą przyczepność do podłoża. **CEKOL GS-100** jest produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w stosowaniu. Stanowi podkład pod wykonywanie gładzi szpachlowej za pomocą produktów **CEKOL GS-200** lub **CEKOL C-45**.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Zaprawa posiada doskonałą przyczepność do podłoża betonowych, z cegły, gazobetonu, płyt i bloczków gipsowych oraz płyt kartonowo-gipsowych. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatluszczeń. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Farby, luźne ziarenka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć.

Uwaga:

Podłoża silnie chłonne wody należy zagruntować emulsją gruntującą **CEKOL GS-82** lub **CEKOL DL-80**.

WYKONANIE:

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody (0,40 do 0,45 litra wody na 1 kg suchego proszku) i pozostawić na około 2 minuty, po czym wymieszać do uzyskania jednolitej gęstej masy. Bezpośrednio po wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia i zachowuje swoje właściwości przez około 60 minut. Zaprawę nanosić na podłoże za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych. Po wstępnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje się do szlifowania.

DANE TECHNICZNE:

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13279-1 B1/20/2 tynk gipsowy
Proporcje mieszanki: 0,40 do 0,45 litra wody na 1 kg suchego proszku
Czas zużycia zaprawy: 60 minut
Wydajność: około 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy
Grubość warstwy: 1 do 10 mm
Temperatura wykonywania prac: + 5 st.C do + 25 st.C
Początek wiązania: ≥ 60 min.
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 3 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 8 N/mm²
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm²
Reakcja na ogień: A1
Produkt posiada: Attest PZH

OPAKOWANIE:

Worki papierowe z wkładką PE lub folia: 2kg; 5kg; 20 kg

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.
Czas przechowywania do 12 miesięcy.

DANE TELEADRESOWE:

CEDAT Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 19
80-298 Gdańsk
Tel. (0-58) 768 21 01
Fax. (0-58) 768 21 40
www.cekol.pl