

# CEKOL ZP-03

## grubowarstwowy podkład pod posadzki

### ZASTOSOWANIE:

**CEKOL ZP-03** jest materiałem przeznaczonym do wykonywania podkładu podłogowego na bazie cementu do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Może być również stosowany na zewnątrz. CEKOL ZP-03 może stanowić podkład pod wykładziny ceramiczne, parkiety, panele i wykładziny PVC.

### WŁAŚCIWOŚCI:

**CEKOL ZP-03** jest mieszanką cementu, odpowiednio dobranych kruszyw oraz szeregu dodatków modyfikujących. Maksymalna wielkość ziarna 6 mm.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pyły, bitumy, oleje). Oczyszczone, odkurzone podłoże należy zwilżyć wodą, a w przypadku słabego i silnie chłonnego podłoża, zagruntować emulsją gruntującą **CEKOL DL-80**.

### WYKONANIE:

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji 0,12 do 0,15 litra wody na 1 kg suchego proszku i dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła kubekowego lub w betoniarnie. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże tak jak tradycyjne jastrychy cementowe. Szerokość układanego pola ok. 2m. Wyrównać zaprawę za pomocą łąt przesuwanych po wcześniej przygotowanych prowadnicach oddzielających pola. Powierzchnię zatrzeć na gładko. Zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin. W przypadku gęstnienia w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody.

W czasie wiązania chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Po wstępnym związaniu wykonać dylatacje oraz pielęgnować jak tradycyjny beton.

### DANE TECHNICZNE:

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13813 CT-C20-F5  
Proporcje mieszanki: 3,0 do 3,75 l wody na 25 kg suchego proszku  
Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny  
Wydajność: około 2 kg/m<sup>2</sup> na 1 mm grubości warstwy  
Grubość warstwy: 20 do 80 mm  
Przydatność do ruchu pieszego: około 48 godzin w temperaturze 18 st.C  
Temperatura wykonywania prac : + 5 st.C do + 25 st.C  
Wytrzymałość na zginanie:  $\geq 5 \text{ N/mm}^2$   
Wytrzymałość na ściskanie:  $\geq 20 \text{ N/mm}^2$   
Reakcja na ogień: A1<sub>fl</sub>  
Produkt posiada: Attest PZH

### OPAKOWANIE:

Worki papierowe: 25 kg

### PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach. Czas przechowywania do 12 miesięcy.

### DANE TELEADRESOWE:

**CEDAT Sp. z o.o.**  
ul. Budowlanych 19  
80-298 Gdańsk  
Tel. (0-58) 768 21 01  
Fax. (0-58) 768 21 40  
[www.cekol.pl](http://www.cekol.pl)