

ZAPRAWA TYNKARSKA CEKOL

ZASTOSOWANIE:

Zaprawę tynkarską stosuje się do wykonywania tynków tradycyjnych (w kategorii 0 do III) na podłożach z cegły, gazobetonu, keramzytobetonu na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Zaprawa może być również stosowana do uzupełniania ubytków na ścianach i sufitach.

WŁAŚCIWOŚCI:

Zaprawa jest wydajnym, praktycznym w użyciu produktem. Jest mieszanką cementu, odpowiednio dobranych wypełniaczy i dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się łatwością w nakładaniu, dobrą przyczepnością, jest mrozo- i wodoodporna.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zanieczyszczeń. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz luźne ziarnka piasku i tynku należy usunąć. Przed nałożeniem tynku suche podłoże zwilżyć wodą. Podłoża słabe i silnie chłonejące zagruntować emulsją gruntującą.

WYKONANIE:

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji 0,14-0,16 wody na 1 kg suchego proszku i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą mieszadła kubłkowego. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże dwuwarstwowo – „obrzutka i narzut” – według technologii wykonywania tradycyjnych tynków cementowych. Tynk należy zużyć w ciągu 4 godzin. W przypadku zgęstnienia masy ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody.

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki: 3,5 – 4,0 l wody na 25 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 4 godziny

Wydajność: około 1,8 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Minimalna grubość warstwy: 6 mm

Maksymalna grubość warstwy: 20 mm

Wytrzymałość na ściskanie: 3,5 N/mm²

Reakcja na ogień: A1

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do +25°C

Zaprawa spełnia wymagania EN-998-1 GP CS III W1

Zaprawa posiada atest PZH

OPAKOWANIE:

Worki papierowe - 25 kg

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

Czas przechowywania do 12 miesięcy.

DANE TELEADRESOWE:

CEDAT Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 19

80-298 Gdańsk

Tel. (0-58) 768 21 01

Fax. (0-58) 768 21 40

www.cekol.pl